

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПО Меркурий», 420059, Россия, Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.24Б, оф. 25, тел.8 (843) 225-03-15, Pomerkuri@mail.ru

Произведено по заказу ООО "Краски Оптом" г. Чебоксары ул. Калинина 109, строение 1

## Паспорт

На партию № 136

Количество единиц упаковок :

Дата изготовления 02.2018

ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 6631-74

Эмаль НЦ-132П БЕЛАЯ

Масса нетто: 50 кг, 1,8 кг, 1,7 кг, 18 кг

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления

| №№ | Наименование показателя                                                                                                          | НОРМА                                                                                                                                                   |          | Результаты проведенных испытаний |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
|    |                                                                                                                                  | 1-ый сорт                                                                                                                                               | 2-й сорт |                                  |
| 1  | Цвет пленки эмали                                                                                                                | Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «картотеки» или утвержденными контрольными образцами цвета |          | Соотв.                           |
| 2  | Внешний вид пленки эмали                                                                                                         | После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений.                                                       |          | Соотв.                           |
| 3  | Блеск пленки, %, не менее                                                                                                        | 55                                                                                                                                                      | 40       | 55                               |
| 4  | Условная вязкость при $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4)                                       | 60-100                                                                                                                                                  |          | 91                               |
| 5  | Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                               | 32-40                                                                                                                                                   |          | 37                               |
| 6  | Укрывистость высушенной пленки, $\text{г/м}^2$ , не более                                                                        | 100                                                                                                                                                     |          | 98                               |
| 7  | Время высыхания при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ , ч. не более                                                        |                                                                                                                                                         |          |                                  |
|    | до степени 3                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                       | 3        | 1                                |
|    | до степени 4                                                                                                                     | 24                                                                                                                                                      |          | 24                               |
| 8  | Эластичность пленки при изгибе, мм, не более                                                                                     | 1                                                                                                                                                       |          | 1                                |
| 9  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее                                                                     | 50                                                                                                                                                      |          | 50                               |
| 10 | Твердость пленки, условные единицы, не менее:                                                                                    |                                                                                                                                                         |          |                                  |
|    | По маятниковому прибору, типа М-3                                                                                                | 0,30                                                                                                                                                    | 0,22     | 0,3                              |
|    | По маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)                                                                                     | 0,15                                                                                                                                                    |          | 0,16                             |
| 11 | Стойкость пленки эмали при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ к статическому воздействию воды, ч, не менее                  | 1                                                                                                                                                       |          | 1                                |
| 12 | Стойкость пленки эмали при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее | 6                                                                                                                                                       |          | 6                                |

Техник-технолог

Сперанский А.Б.

Заказчик: ООО "Краски Оптом"

