

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПО Меркурий», 420059, Россия, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д.24Б, оф. 25, тел.8 (843) 225-03-15, Pomerkuri@mail.ru

Произведено по заказу ООО "Краски Оптом" г. Чебоксары ул. Калинина 109, строение 1

Паспорт

На партию № 57

Количество единиц упаковок :

Дата изготовления 02.2018

ТРЕБОВАНИЕ ГОСТ 6631-74

Эмаль НЦ-132П ЗЕЛЕНАЯ

Масса нетто: 50 кг, 1,8 кг, 1,7 кг, 18 кг

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с даты изготовления

№№	Наименование показателя	НОРМА		Результаты проведенных испытаний
		1-ый сорт	2-й сорт	
1	Цвет пленки эмали	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами (эталоны) цвета «картотеки» или утвержденными контрольными образцами цвета		Соотв.
2	Внешний вид пленки эмали	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, однородной, без морщин и посторонних включений.		Соотв.
3	Блеск пленки, %, не менее	55	40	55
4	Условная вязкость при $(20 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$ по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4)	60-100		89
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	32-40		37
6	Укрывистость высушенной пленки, г/м^2 , не более	45		40
7	Время высыхания при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$, ч. не более			
	до степени 3	2	3	1
	до степени 4	24		24
8	Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1		1
9	Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50		50
10	Твердость пленки, условные единицы, не менее:			
	По маятниковому прибору, типа М-3	0,30	0,22	0,3
	По маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)	0,15		0,16
11	Стойкость пленки эмали при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ к статическому воздействию воды, ч, не менее	1		1
12	Стойкость пленки эмали при температуре $(20 \pm 2) ^\circ\text{C}$ к статическому воздействию индустриального масла, ч, не менее	6		6

Техник-технолог

Сперанский А.Б.

Заказчик ООО "Краски Оптом"

