

ООО ПО «МЕРКУРИЙ»

420059, Россия, РТ, г. Казань, ул. Оренбургский тракт, дом 24Б, офис 25, тел. (843)225-03-15

Произведено по заказу ООО «Краски Оптом» г. Чебоксары ул. Калинина 109, стр 1, офис 305

ПАСПОРТ

Грунтовка ГФ-021, ГОСТ 25129-82

Масса нетто: 2000 кг

Цвет: серый быстросохнущий

Фасовка: 25 кг

Номер партии 1

Дата выпуска 01.2018 г.

Техническая характеристика

Наименование показателя	Норма	Установлено анализом
1. Цвет пленки грунтовки	серый, оттенок не нормируется	соотв
2. Внешний вид плёнки	После высыхания пленка должна быть ровной, однородной, матовой или полуглянцевой	соотв
3. Условная вязкость при $(20,0 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-4, с, не менее	45	120
4. Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более	20	12
5. Массовая доля нелетучих веществ, %	54-60	57,10
6. Степень перетира, мкм, не более	40	40
7. Время высыхания до степени 3, не более при $(105 \pm 5)^\circ\text{C}$, мин $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч	35 24	10 1
8. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3, условные единицы, не менее	0,3	0,3
9. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1	1
10. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1, см, не менее	50	50
11. Адгезия пленки, баллы, не более	1	1
12. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия, ч, не менее	24	24
13. Способность пленки шлифоваться	Пленка при шлифовании должна образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку	Шлифуется
14. Стойкость пленки к действию нитроэмали	Не должно быть отслаивания, сморщивания, растрескивания пленки нитроэмали, нанесенной на грунтовку	Соответствует
15. Стойкость пленки к статическому воздействию минерального масла при $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	48	48
16. Расслаивание, мл, не более	5	5

Технолог

Сперанский А.Б.

ЗАКАЗЧИК: ООО «Краски Оптом»

